

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

7010 Taśma akrylowa

Ostatnia aktualizacja 14.07.2020r.

Bardzo mocna taśma akrylowa o doskonałej wyjściowej skuteczności klejenia i przyczepności podczas stosowania.

Ta właściwość i doskonałe zdolności dopasowania do klejonych elementów sprawiają, że taśma jest idealna do szerokiej gamy zastosowań, szczególnie w materiałach o wysokiej i średniej energii powierzchniowej.

Inne funkcje:

- bardzo dobra wytrzymałość na ścinanie
- bardzo dobra wytrzymałość wewnętrzna - bardzo dobra stabilność długoterminowa
- bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV
- bardzo wysoka wodoodporność oraz odporność na rozpuszczalniki

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Nośnik	spieniony akryl
Klej	akrylowy
Przekładka	czerwona folia PE
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość	~ 1,0 mm
Kolor	transparentny
Gęstość	1000 kg/m ³
Temperatura pracy	-20 do + 120°C (długotrwała)
Przyczepność	9,5N/cm
Ścinanie statyczne	≥24 h
Okres przechowywania w temperaturze od 20 do 30°C oraz względnej wilgotności 50%	36 miesięcy
ROZMIAR	
Długość	33[m]
Szerokość	Wg specyfikacji klienta [mm]

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZALECENIA

Optymalna zalecana temperatura aplikacji taśmy wynosi od +10°C do +40°C. W niższych temperaturach zmniejsza się elastyczność oraz początkowa przyczepność taśmy.

Klejone elementy muszą być suche i czyste. Do czyszczenia klejonych powierzchni należy użyć dedykowanych środków chemicznych typu CLEANER. Jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia przyczepności należy zastosować PRIMER.

Klejony element należy równomiernie docisnąć siłą rąk, używając wałka lub innego elementu dociskowego. Preferowana siła docisku wynosi około 10kg/2,5cm². 100% wiązania uzyskujemy po 48 godzinach.

Taśmy należy magazynować w pozycji poziomej, w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 20°C do 30°C oraz wilgotności od 50 do 60%. Przestrzeganie powyższych warunków przechowywania gwarantuje przydatność taśm minimum przez 1 rok.

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączzonego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.